Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 10015

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam.: 2.5 - 3.2 – 4.0 mm
Lengte / Longueur / Length: 350 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 18275-A	:	E69 4 Mn2NiCrMo B 42
AWS A5.5	:	E 10018-G


Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	P	S	Fe
Waarde Valeur min Value	0.03	1.40		0.30	1.80	0.30			
Waarde Valeur max Value	0.10	2.00	< 0.60	0.60	2.60	0.60	< 0.020	< 0.015	Reste(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
≥ 690	760 - 960	≥ 18	90 @ 0° C 80 @ - 20° C 60 @ - 40° C 40 @ - 60° C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.



L.Driesen
QA manager