Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@Lastek.be
www.Lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 807C

Lotnr. / N°. de fabr. / Batch no: alle / tous / all
Diam.: 1.6 - 2.0 - 2.4 – 3.2 mm
Lengte / Longueur / Length: 1000 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no: NVT / s.o / N/A

CE
0343
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 14343-A	:	W 18 8 Mn
AWS A5.9	:	ER 307

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis (**):

Element	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N	Co	Fe
Waarde Valeur Value	0.069	6.900	0.840	0.010	0.024	7.920	18.710	0.090	0.120	0.051	0.110	6.400

(**) Typische waarde / valeur typique / typical value

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J
≥ 420	≥ 590	≥ 30	≥ 50 @ 20°C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager