Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@Lastek.be
www.Lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastek 858C

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all
Diam.: 1.6 – 2.0 - 2.4 – 3.2 mm
Lengte / longueur / length : 1000 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 14343-A	:	25 9 4 N L
AWS A5.9	:	ER 2594

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis: (**)

Element	C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	Nb	Ti	N	Co
Waarde Valeur Value	0.0160	0.6600	0.2900	0.0003	0.0220	9.1800	25.160	3.6100	0.2900	0.0040	0.005	0.2200	0.0400

Element	Al	B	V	W	Sn
Waarde Valeur Value	0.009	0.0021	0.0800	0.0630	0.004

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications: (**)

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J
695	900	31	

(**)Typische waarden / valeurs typiques / typical properties

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde lastoevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.
* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager