Lastek Belgium n.v.
Industriepark Wolfstee
Toekomstlaan 50
2200 Herentals (Belgium)
☎: +32 (0)14/22.57.67 : +32 (0)14/22.32.91
info@lastek.be
www.lastek.be

Analyse certificaat EN 2.2 (EN 10204)
Relevé de contrôle EN 2.2 (EN 10204)
Test report EN 2.2 (EN 10204)

Product/produit/product: Lastifil 10015

CE

0343
14
0343/CPR/ANT0240214/01
EN 13479

Lotnr./ N° de fabr./Batch no: alle / tous / all
Diam.: 0.8 - 1.0 - 1.2 – 1.6 mm
Datum/date: NVT / s.o / N/A
O.Ref: MV
U.Ref: NVT / s.o / N/A
Ordernr / No de com./ Order no: Invoice no NVT / s.o / N/A

Normen / Normes / Specifications:

EN ISO 16834	:	G69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
AWS A5.28	:	ER 100S-G

Chemische analyse / Analyse chimique / Chemical analysis:

Element	C	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	V	P	S	Cu	Fe
Waarde Valeur min Value	0.07	1.30	0.40	0.20	0.20	1.40	0.05				
Waarde Valeur max Value	0.12	1.80	0.70	0.40	0.30	1.60	0.13	<0.018	<0.015	0.30	Rest(e) Balance

Mechanische eigenschappen / Caractéristiques mécaniques / Mechanical specifications:

Rekgrens Limite élastique Yield strength Rp0,2 (MPa)	Treksterkte Résistance à la traction Tensile strength Rm (MPa)	Rek Allongement Elongation A5 (%)	Kerfslagwaarde Résilience Charpy V-notch value Av (J)
690 - 790	780 - 880	16 - 24	90 -110 @ 20°C ≥ 50 @ -50°C

* Wij verklaren dat het hierboven vermelde las toevoegmateriaal, geleverd in het kader van uw in ref. vermelde bestelling, conform is met de hierboven vermelde technische specificaties.
* Nous certifions que le métal d'apport susmentionné, fourni dans le cadre de votre commande, voir réf., est conforme aux spécifications techniques susmentionnées.

* We declare that the above mentioned alloy, delivered according to your reference number, corresponds with the above mentioned specs.

L.Driesen
QA manager